

Технический лист N02.07 от 15.03.2018

Мастика резино-битумная SmartMix

ТУ 5775-003-75898250-2015

Описание

Однородная масса черного цвета на основе нефтяных битумов, дробленой резины, наполнителей и растворителей.

Назначение

Предназначена для устройства мастичных кровель, герметизации мест примыканий, заделки швов и трещин кровельных покрытий.

Расход резино-битумной мастики:

Для устройства кровли: 1,2-1,5 кг/м² на один слой (рекомендуется 3 слоя)

Для гидроизоляции: 1 кг/м² на один слой



Расход резино-битумной мастики:

Для устройства кровли: 1,2-1,5 кг/м² на один слой (рекомендуется 3 слоя)

Для гидроизоляции: 1 кг/м² на один слой

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре ниже +5°C мастику необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Технические характеристики

Показатель	Ед.изм	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном	МПа	не менее 0,1	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления с металлом	МПа	не менее 0,1	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение в течение 24ч, по массе	%	не более 2	
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах 75-90	ГОСТ 31939-2012
Теплостойкость	°С	не менее 80	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость в течение 10 мин	-	выдерживает	

Логистические параметры

Наименование	Масса ведра	На паллете	Вес паллета	Размер паллета
Мастика резино-битумная 20 кг	20 кг	36 шт.	737 кг	100x120 см
Мастика резино-битумная 10 кг	10 кг	60 шт.	617 кг	100x120 см
Мастика резино-битумная 5 кг	5 кг	96 шт.	497 кг	80x120 см
Мастика резино-битумная 3 кг	3 кг	120 шт.	377 кг	80x120 см